

# Theaterbühne, deckend schwarze Beschichtung

Die Beschichtung erfolgt mit **LOBADUR® WS EasyFinish matt** unter Zugabe von **4%\* MIXOL® Universal-Abtönkonzentrat Schwarz Nr. 1**  
\*Entspricht einem 200 ml Gebinde MIXOL® auf 5L WS EasyFinish.

### Allgemeine Hinweise:

LOBADUR® WS EasyFinish ist ein emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt Grundsätzen, Zulassungsnummer Z-157.10-19.

LOBADUR® WS EasyFinish erfüllt die Anforderung des EMICODE EC 1.

- Der Boden muss gut geschliffen sowie frei von Altbeschichtungen wie Öl, Fett, Wachs, Silikon und Schleifstaub sein
- Holzfeuchte < 12%
- Raumtemperatur 15°C bis 25°C
- Relative Luftfeuchtigkeit 40% bis 75%
- Materialtemperatur 18°C bis 25°C

### Verarbeitungshinweise:

- Lack und Abtönkonzentrat gut aufschütteln
- MIXOL® Universal-Abtönkonzentrat Schwarz Nr.1 gründlich durch Rühren in den Lack LOBADUR® WS EasyFinish einarbeiten. Zugabemenge 4% Abtönkonzentrat.
- Nach dem Abmischen ist das Material 24 Stunden verarbeitbar.
- Bei erneuter Anwendung von bereits abgemischtem Material, vorab erneut aufrühren.
- Material nicht auf den Boden vorlegen, LOBATOOL Versiegelungseimer verwenden.
- Allgemeine Arbeitsschutzbestimmungen beachten.
- Klimabedingungen beachten\*
- Arbeitsräume belüften \*

\*) Siehe Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung von wasserbasierten LOBADUR® Produkten

### Aufbauempfehlung für Parkett und Holzfußböden.

**Empfohlen ist die Verwendung einer Grundierung zur Minimierung der Kantenverleimung.**

- Untergrund vorbereiten
- 1 x LOBADUR® WS EasyPrime ca.120 g/m<sup>2</sup> gleichmäßig rollen
- Trocknung min. 60 Minuten,  
bei Trocknungsverzögerungen vollständige Trocknung abwarten.
- Grundierung nicht zwischenschleifen
- 1 x LOBADUR® WS EasyFinish matt mit 4% MIXOL® Abtönkonzentrat schwarz Nr. 1 gleichmäßig rollen ca. 120 g/m<sup>2</sup>
- Trocknung über Nacht
- Zwischenschliff
- 1 x LOBADUR® WS EasyFinish matt mit 4% MIXOL® Abtönkonzentrat schwarz Nr. 1 gleichmäßig rollen ca. 120 g/m<sup>2</sup>

# Theaterbühne, deckend schwarze Beschichtung

### Alternativer Aufbau ohne Grundierung

- Untergrund vorbereiten
- 1 x LOBADUR® WS EasyFinish matt mit 4% MIXOL® Abtönkonzentrat schwarz Nr. 1 gleichmäßig rollen ca. 120 g/m<sup>2</sup>
- Trocknung 4-6 Stunden
- 1 x LOBADUR® WS EasyFinish matt mit 4% MIXOL® Abtönkonzentrat schwarz Nr. 1 gleichmäßig rollen ca. 120 g/m<sup>2</sup>
- Trocknung über Nacht
- Zwischenschliff
- 1 x LOBADUR® WS EasyFinish matt mit 4% MIXOL® Abtönkonzentrat schwarz Nr. 1 gleichmäßig rollen ca. 120 g/m<sup>2</sup>

Eine fachlich richtige und strapazierfähige Oberfläche erfordert einen Gesamtmaterialverbrauch (Lack und evtl. Grundierung) von mindestens 300 g/m<sup>2</sup>

24 Std. nach dem letzten Auftrag sind die Flächen leicht zu beanspruchen; volle Belastung nach 5 Tagen!

Die entsprechenden Technischen Informationen der Produkte sind zu beachten. Technischen Informationen sind im Internet unter [www.loba.de](http://www.loba.de) erhältlich.

### Reinigung und Maßnahmen zur Werterhaltung.

Maßnahmen:	Produkt:	Reinigungs- und Pflegegeräte:	Intervalle:
Erstpflege	entfällt		
Unterhaltsreinigung	LOBACARE® Cleaner	Feucht wischen	Bis arbeitstäglich
Unterhaltspflege	Entfällt, bei Bedarf erfolgt eine Nachlackierung	Zwischenschliff mit LOBASAND Lochpad Korn 120	Bei Bedarf etwa 1 x pro Jahr
Grundreinigung	entfällt		