

# 2K Supra

ADVANCED  
TECHNOLOGY

Wzmocniony ceramicznymi opilkami, 2-składnikowy lakier poliuretanowy do parkietu na bazie wody.

**Super szybki, Supra odporna na zarysowania – można już po 12 godzinach w pełni obciążać!**

Odporny na zarysowania lakier wodorozcieńczalny długo utrzymująca się ochrona i bardzo wysoka siła wypełnienia. Masz duże wymagania? My też! Zdecyduj się na 2K Supra A.T. o optymalnej recepturze i korzystaj z ekstremalnie odpornej i trwałej powierzchni. Wykorzystaj przewagę czasu: Zabezpieczoną podłogę można już po 12 godzinach w pełni obciążać.



## Dlaczego klienci 2K Supra A.T. są przekonani do produktu:

- Trwała podłoga dzięki optymalnej ochronie przeciw zarysowaniom i wysoka odporność
- Już po 12 godzinach można w pełni obciążać
- Bardzo niski poziom emisji
- Zwiększone bezpieczeństwo chodzenia

## Dlaczego wykonawcy są zachwyceni 2K Supra A.T.:

- Znakomita rozptywność lakieru i usieciowienie dzięki zoptymalizowanej recepturze
- Doskonała odporność na zarysowania dzięki innowacyjnemu wzmocnieniu ceramicznemu
- Super odporność na chemikalia, ścieranie i przecieranie
- Po 12 godzinach można w pełni obciążać
- Bardzo niski poziom emisji, EMICODE® EC1
- Współczynnik tarcia ślizgowego > 0,5 wg DIN 18032 dla posadzek sportowych
- lakier dopuszczony przez FIBA do podłóg koszykarskich: wariant matowy

## Cecha szczególna

Wzmocniony ceramicznie lakier do parkietu zapewnia powierzchnię ekstremalnie odporną na zarysowania i oferuje długo utrzymującą się ochronę.

## Obszary zastosowań

Perfekcyjny dla wymagających i często wykorzystywanych posadzek, jak np.: w restauracjach, sklepach i halach sportowych. Nadaje się do parkietów, drewnianych podłóg oraz wykładzin korkowych, linoleum i PCV. Osiąga współczynnik tarcia ślizgowego wg DIN 18032 dla podłóg sportowych. Spełnia szczególnie wysokie wymagania.



**Stress level**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Residential Commercial Extreme

**Nr art.** 11465

**Dostępny** matowy i półmatowy (5 kg)

**GISCODE** W3/DD+

**U** **EMICODE** **EC1** **CONNECTED SYSTEMS** **DIN 18032**

**FIBA** **A+**

## Zastosowanie

- Prawidłowo zeszlifować i odpylić podłoże.
- Lakier podkładowy nakładać wg informacji technicznych
- Pierwsze nałożenie 2K Supra A.T. za pomocą wałka do lakieru Deluxe 120 lub z mikrowłókniny 100–120
- Szlif pośredni najwcześniej po 4 godzinach padem perforowanym LOBASAND Lochpad P180 lub drobniejszym dla wariantu półmatowego lub pad Lochpad P120 dla wariantu matowego
- Drugie nałożenie 2K Supra A.T. za pomocą wałka do lakieru Deluxe 120 lub z mikrowłókniny 100–120
- Zużycie na nałożenie: 100–120 g/m<sup>2</sup> wałkiem do lakieru Deluxe 120 lub 80–100 g/m<sup>2</sup> wałkiem do lakieru z mikrowłókniny 100–120

Firma LOBA jest zawsze blisko klientów, służy pomocą i radą, aby zapewnić im sukces. Nasi doświadczeni specjaliści od zastosowań udzielają indywidualnych porad dotyczących projektów, a kompetentny zespół serwisowy szybko zjawia się na miejscu, gdy potrzebne jest praktyczne wsparcie w miejscu zastosowania. Gwarantuje to od samego początku pełne bezpieczeństwo i wiedzę, na kim można w każdej chwili polegać.

**Należy przestrzegać szczegółowych informacji technicznych, wskazówek dotyczących obróbki i zaleceń dotyczących wykonania prac.**

Więcej informacji



**Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.**

ul. Sławęcińska 16, Macierzysz | 05-850 Ożarów Mazowiecki | tel. +48 22 436 24 20 | e-mail: biuro@loba-wakol.pl | www.loba.de